SOTT DIGI-WRAP™ 3D Ultra Slide™ 3D FORMABLE PRINT FILM

GEGOSSEN

Bilder: Vollverklebt, Deutschland

# DP-6601G-TX DigiWrap 3D UltraSlide™

- 3D-verformbare Druckfolie zur Verarbeitung in Sicken, über Kanten usw.
- weiche, gegossene Folie
- UltraSlide™ Luftkanäle

LUFT KANÄLE

Solvent | Eco Solvent | Latex | UV

## DP-6601G-TX DigiWrap 3D UltraSlide™

Certified for HP Latex Inks

**auch die extremsten "Wraps" sind ab jetzt ein Klacks**

DIGI-WRAP™ 3D Ultra Slide™ 3D FORMABLE PRINT FILM

Wenn ein Druck oder sonstige Fahrzeugfolierung buchstäblich sämtliche Formen, Konturen, Biegungen und Sicken problemlos folgen soll, dann bietet die DP-6601G-TX-Serie das beste Ergebnis.

Diese besonders weiche und elastische gegossene Folie ist einzigartig in Bezug auf Verformung und Verarbeitung: Die UltraSlide™ Mikroluftkanäle erleichtern die Positionierung, da die Haftung noch nicht völlig aktiviert ist. Die DP-6601G-TX ist dauerhaft korrigierbar und immer wieder neu positionierbar. Einfach ablösen, erhitzen, korrigieren, neu positionieren und fertig!

Sie bietet ein sehr schönes Druckergebnis auf allen Arten von Drucksystemen.

- **50 Mikron, weiß, Hochglanz**
- **extrem gute Verformbarkeit**
- **Verklebung in tiefen Sicken möglich**
- **grau pigmentierte Solvent-Klebeschicht**
- **korrigierbar/ gleitfähig**
- **UltraSlide™ Mikroluftkanäle**
- **abziehbar ohne Kleberückstände**
- **Lebensdauer: 7-10 Jahre***
- **Rollenlänge: 12,5m, 25m und 50m**

### Anwendungen & Merkmale:

- *bedruckbar im Digitaldruck mit einer Vielzahl von Direktdrucksystemen*
- *für Flotten- oder Fahrzeuganwendungen, Fenstergrafiken, Wandgrafiken (Innenbereich) und vielseitige Werbeapplikationen*
- *Druckmerkmale: satte und tiefe Farben, keine weißen Flecke beim Dehnen der Folie*
- *garantiert anwendbar auf Nieten, welligen Strukturen und in Sicken#*
- *verwendbar in Kombination mit den Laminaten der Serien: L-600G, L-600M, L-600S*

Bilder: Vollverklebt-Deutschland, 3D Carbon-Griechenland, Foliatune, Deutschland, Verberk Belettering-Niederlande

ICC Profiles
available/beschikbaar/verfügbar

**Die haltbarkeit der DP-6601G-TX im außenbereich beträgt bis zu 7-10 jahre (unbedruckt). Bedruckt variiert die haltbarkeit je nach verwendetem druckertyp und tinte.*

*# Lesen Sie das spezielle Anleitungsblatt für eine optimale Montageerfüllung.*

*# Für Applikationen in Sicken folgen Sie bitte die Richtlinien in den technischen Informationsblättern von SOTT. Laden Sie diese unter www.sott-products.com herunter.*

Bilder: Vollverklebt, Deutschland

DIGI-WRAP™ 3D Ultra Slide™ 3D FORMABLE PRINT FILM

Gegossene Hochleistungsfolie

# DP-6601G-TX DigiWrap™ 3D UltraSlide™

GRAUER KLEBER • SEHR GERINGE ANFANGSHAFTUNG • LUFTKANÄLE

Technical Data Sheet

## PRODUKT INFORMATION

Wenn ein Druck oder sonstige Fahrzeugfolierung buchstäblich sämtliche Formen, Konturen, Biegungen und Sicken problemlos folgen soll, dann bietet die DP-6601G-TX -Serie das beste Ergebnis.

Diese besonders weiche und elastische, gegossene Folie ist einzigartig in Bezug auf Verformung und Verarbeitung: Die UltraSlide™ Mikroluftkanäle erleichtern die Positionierung, da die Haftung noch nicht völlig aktiviert ist. Die DP-6601G-TX ist dauerhaft korrigierbar und immer wieder neu positionierbar. Einfach ablösen, erhitzen, korrigieren, neu positionieren und fertig! Sie bietet ein sehr schönes Druckergebnis auf allen Arten von Drucksystemen.

Geeignet für Solvent, Eco-Solvent, Latex und UV Tinten. Verwendbar in Kombination mit den Laminaten der Serien: L-600M, L-600G, L-600S.

## ANWENDUNGEN & MERKMALE

- bedruckbar im Digitaldruck mit einer Vielzahl von Direktdrucksystemen
- für Flotten- oder Fahrzeuganwendungen, Fenstergrafiken, Wandgrafiken (Innenbereich) und vielseitige Werbeapplikationen
- druckmerkmale: Satte und tiefe Farben, keine weißen Flecke beim Strecken der Folie
- garantiert anwendbar auf Nieten, welligen Strukturen und in Sicken*
- verwendbar in Kombination mit den Laminaten der Serien L-600M, L-600G, L-600S.
- extrem gute Verformbarkeit
- verklebung in tiefen Sicken möglich
- grau pigmentierte Solvent-Klebeschicht
- korrigierbar/ gleitfähig
- UltraSlide™ Kleber mit Mikro-Luftkanäle
- abziehbar ohne Kleberückstände

## HALTBARKEIT (in der Verpackung)

Alle SOTT Materialien sollen stets in der Original-verpackung und mit dem mitgelieferten Kantenschutz gelagert werden. Vor allem für gegossene Folien ist es wichtig, dass sie vertikal gelagert werden. Diese Folien sind weicher als kalandrierte Folien und deshalb empfindlicher für Durchdruck, wenn sie horizontal und auf ihrem eigenen Gewicht liegend gelagert werden. Um einen Qualitäts-verlust zu vermeiden, sollen die SOTT Laminate zudem bei einer Temperatur zwischen 10 und 20°C und einer relativen Feuchtigkeit von 50 % gelagert werden. Unter diesen Bedingungen beträgt die Lagerfähigkeit zwei Jahre.

## Folie

| | |
|---|---|
| Typ: | Gegossenes PVC (cadmiumfrei) |
| Farbe und Oberfläche: | Hochglanz Weiß |
| Stärke: | 50 Mikron (2 mil) ±10% -ISO 534-80 |
| Maßstabilität: | <0,25 FINAT 14 (70°C - 48 hrs) |
| Dehnbarkeit bei Bruch -Längs | 190 % DIN 53455 |
| -Quer | 190 % DIN 53455 |
| Erwartete Haltbarkeit im Außenbereich: | 10 Jahre# |
| Entzündbarkeit: | Selbstverlöschend |

## Kleber

Repositionierbarer permanenter grauer Klebstoff auf Lösungsmittelbasis mit niedriger Anfangshaftung und hohem Endhaftungswert sowie guter Wasserbeständigkeit. Speziell für die Vollverklebung von Objekten mit glatten, flachen, konvexen, konkaven und unregelmäßigen Oberflächen.

| | |
|---|---|
| Typ: | SOTT Automotive-X -36 Type G (Luftkanäle) |
| Farbe: | Grau |
| Typ: | Geringe Anfangshaftung, gleitfähig, korrigierbar, Permanent |
| Anwendungstemperatur: | +5°C to +40°C |
| Temperaturbeständigkeit: | -45°C/+115°C |
| Klebkraft: -20 Minuten | 11 N/25mm (180° - 300mm/min) |
| -24 Stunden | 16 N/25mm (180° - 300mm/min) |

## Trägerpapier (Liner)

| | |
|---|---|
| Typ: | PE-beschichtetes Papier mit Typ G Luftkanälen |
| Farbe: | Weiß Matt |
| Stärke: | 160 gr/m2 |

** Lesen Sie das spezielle Anleitungsblatt für eine optimale Montageerfüllung.*

*HINWEIS: Empfohlene Oberflächentemperatur nach dem Tempern (post heating) der installierten Vinylfolie : 95°C bis 105°C. Die empfohlene Temperatur gilt für die Vinylfolie und das Laminat.*

**Für Applikationen in Sicken folgen Sie bitte die Richtlinien in den technischen Informationsblättern von SOTT. Laden Sie diese unter www.sott-products.com herunter.*

*#Die Haltbarkeit der DP-6601G-TX im Außenbereich beträgt bis zu 7-10 Jahre (unbedruckt). Bedruckt variiert die Haltbarkeit je nach verwendetem Druckertyp und Tinte.*

## DISCLAIMER

***Die folgende Erklärung wurde anstatt aller direkten oder indirekten Gewährleistungen erstellt:***

Alle durch SOTT in Bezug auf ihre Produkte veröffentlichten Erklärungen, technischen Informationen und Empfehlungen beruhen auf Testergebnissen, bei denen von der Zuverlässigkeit und der Einhaltung der Toleranzwerte der verwendeten Geräte zur Ermittlung der spezifischen Werte ausgegangen wurde. Deren Genauigkeit und Vollständigkeit werden nicht garantiert und es wird diesbezüglich keine Gewährleistungspflicht übernommen. Wiederverkäufer und Hersteller sind für Verletzungen, Verluste oder Beschädigungen, die sich unmittelbar durch oder als Folge der Verwendung oder der Unmöglichkeit zur Verwendung dieses Produkts ergeben, nicht haftbar. Weder Vertriebsgesellschaft, noch Wiederverkäufer, noch Hersteller sind darüber hinaus für jegliche bei der Verarbeitung und beim Bedrucken des Produkts anfallende Kosten oder für sonstigen Aufwand haftbar. Vor dem Gebrauch hat der Benutzer die Eignung des Produkts für den beabsichtigten Verwendungszweck zu prüfen. Der Benutzer trägt alle diesbezüglichen Risiken und Haftungen ganz gleich welcher Art selbst. Anderslautende Erklärungen oder Empfehlungen als diejenigen, die in den veröffentlichten technischen Informationen enthalten sind, sind unwirksam, bzw. ungültig, außer wenn sie in einer handschriftlich von den dazu befugten Verantwortlichen der Vertriebsgesellschaft, des Wiederverkäufers oder des Herstellers unterzeichneten Vereinbarung enthalten sind.



© Copyright SOTT. All trademarks and logos are property of their respective companies and owners.A legally binding guarantee of specific properties is not be inferred from this information. We reserve the right to make changes and corrections.